Pattex Colle à bois

Colle vinylique blanche classique prête à l'emploi de haute qualité recommandée pour des travaux de montage et de revêtements dans l'industrie du meuble et de l'ameublement.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Ne forme pas de taches
- N'engendre aucune formation de mousse ou de décoloration
- Devient transparente en séchant

DOMAINES D'APPLICATION

Colle recommandée pour la menuiserie intérieure et la réparation de meubles en bois et dérivés.
Elle est sans solvant et devient transparente après séchage.
Assemblages et placage en intérieur de tous les bois et leurs dérivés :
Bois : meubles, objets décoratifs, chaises, tables...
Aggloméré : placards, tiroirs...
Contreplaqué : étagères, rayons d'armoires, tiroirs...
Convient également pour les petits collages
Feutrine, tissu, papier, carton, coffrets, tables de jeux, couvertures de livres...

PRÉPARATION DU SUPPORT

Bien nettoyer et dégraisser le support. Nettoyer les bois spéciaux (p. ex. teck) avec un solvant. Le taux d'humidité du bois peut varier entre 8 et %12. Un pourcentage plus élevé augmentera le temps de prise et diminuera la résistance finale.

MODE D'EMPLOI

Appliquer une fine couche de colle sur une seule face (à l'aide d'un pinceau, d'un peigne à coller, d'un rouleau ou d'une machine à encoller) et assembler les deux éléments pendant que la colle est encore humide.
Pour les bois durs, il est conseillé d'appliquer la colle sur les deux faces. Sous des conditions normales, le temps

ouvert est de 10 à 15 minutes.
Presser les éléments à coller. Le temps de pression dépend de la température, du pourcentage d'humidité, de l'épaisseur de la couche de colle et du type de bois.Sous des conditions normales, les temps de pression sont les suivants:

Matériaux	Température en °C	Temps de pression en min
Bois	10	25 à 30
	20	15 à 20
	30	10 à 15
Stratifiés	20	60±
	40	35±
	60	15±
	80	10±

CONDITIONNEMENT

Burette de 60 gr, 125 gr
Seaux de 500 gr, 1 kg, 5 kg et 10 kg.

STOCKAGE

Ce produit doit être stocké dans son emballage d'origine dans un endroit sec et frais, à l'abri du gel. Le bidon ne doit pas être percé avant utilisation. Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

Logistique :
Pattex colle à bois

IDH	Qté par Tube/seau	Qté par carton
1733485	60 gr	50
1185169	125 gr	50
1185181	500 gr	12
1185182	1 kg	6
1294252	5 kg	1
1294253	10 kg	1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Base chimique : Colle blanche de résine synthétique, à base d'acétate de polyvinyle.
Poids spécifique : 1,2 gr/ml
Temps ouvert : + 15 minutes à °20C, selon les facteurs environnants.
Pression : 2 kg/cm5-3 ,^{2} kg/cm^2 pour les bois durs et les panneaux stratifiés.
Temps de pression : ± 25 minutes à °20C (min. 40 minutes pour l'aggloméré), en fonction des facteurs environnants.
Adhérence : 50 kg/cm^2, après que la colle soit complètement durcie
Température d'utilisation : Pas en dessous de °4C. Pas seulement la température ambiante (valable pour la colle et pour le bois à encoller)
Résistance à la température : Jusqu'à °70C (°120C pour une courte durée).
Durée de conservation : 12 mois dans un endroit sec et frais à l'abri du gel

Consommation :

± 150 gr/m^2, en fonction du support du type de bois.

Les propriétés susmentionnées de ce produit ont été démontrées tant dans la pratique que lors de tests d'application. Nous ne pouvons cependant exercer aucune influence sur les circonstances propres à la situation. C'est pourquoi nous vous conseillons de toujours effectuer un test par vous-même pour vous assurer que le produit convient à l'application envisagée. En cas de doute, consultez Henkel Algérie Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale N° 05 Alger Tél. : 30 49 81 021 Fax : 37 49 81 021 Aucun recours en responsabilité civile ne sera accepté sur la base du contenu de ce document ou d'un avis verbal, sauf en cas de négligence grave de notre part. Cette fiche technique remplace toutes les fiches techniques antérieures de ce produit.

Henkel Algérie
Zone Industrielle de Réghaïa Route Nationale N° 05 Alger
Tél. : 30 49 81 021 Fax : 37 49 81 021 - www.ceresit.com